

有機系超高強度溶液型土質安定剤

サンコーホール



“ケミカルクリエイター”

三興コロイド化学株式会社

愛知県北名古屋市中之郷北109 〒481-0045

TEL(0568)21-0012 FAX(0568)23-3553

サンコーポールOSB3シリーズは、有機系溶液型水ガラス系グラウトであり 毒物及び劇物を一切含まない安全性の高い薬剤です。

サンコーポールOSB3シリーズの特徴

- ・ 高強度を得ることができます。
- ・ 安定した再現性の良いゲルタイムが得られます。
- ・ 溶解性に優れ、溶け残りがほとんどありません。
- ・ 離漿水は無機系の薬剤に比べて格段に減少します。

サンコーポールOSB3シリーズ一覧表

製品名	入目	20 ゲルタイム	サンドゲル一軸圧縮強度
サンコーポール OSB3 - S	25kg	7 ~ 11 秒	0.80 ~ 1.00 N/mm ²
サンコーポール OSB3 - M	19kg	3 ~ 5 分	0.80 ~ 1.00 N/mm ²
サンコーポール OSB3 - L	15kg	8 ~ 12 分	0.65 ~ 0.80 N/mm ²

表記したゲルタイムは水道水を使用した場合の参考値です。

表記した一軸圧縮強度は、圧密した豊浦珪砂を使用した参考値です。

荷姿

ポリエチレン袋入り

取り扱い上の注意

- 1) サンコーポールOSB3シリーズは水質、ケイ酸ナトリウムの銘柄・品質、A液・B液の練上り量によりゲルタイムに影響がありますのでカタログ値と異なる場合があります。予備試験の上ご使用下さい。
- 2) 必ず1袋全量を使用し分割使用は避けて下さい。
- 3) 調合液は翌日に残さぬよう、また長時間放置せず出来るだけ早めにお使い下さい。
- 4) 取り扱う際は保護手袋、保護めがね、保護マスクを着用し、できるだけ衣服や身体に触れないようにして下さい。特に目等の粘膜面への付着には注意して下さい。取り扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行って下さい。
<応急処置>
 - ・ 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗って下さい。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して下さい。眼の刺激が持続する場合は医師の診断 / 手当を受けて下さい。
 - ・ 飲み込んだ場合 : 少量であれば問題ありませんが、大量の場合は水でよく口の中を洗浄し、医師の診断 / 手当を受けて下さい。
 - ・ 皮膚に付着した場合 : 多量の微温湯または水で洗浄して下さい。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診断 / 手当を受けて下さい。
- 5) 保管、貯蔵に当たりましては、直射日光や湿気を避けて保管して下さい。また、水濡れしないように保管して下さい。
- 6) 夏期気温の高い場所で保管しますと内容物が一部固結することがあります。固結すると溶解に時間がかかりますが性能には変わりありません。

瞬結型

1. サンコーポールOSB3-Sの性状

外観	臭気	真比重
白色ないし無色透明フレーク状及び粉末結晶	僅かに芳香	1.90

真比重から水の使用量を計算により求めることはできません。

2. サンコーポールOSB3-Sの配合及び物性

配合(1バッチ400)


A液 200		B液 200	
JIS 3号ケイ酸ナトリウム	140	サンコーポール OSB3-S	25kg
水	60	水	188.1

A、B液物性

A液			B液		
比重 1.28	粘度 11.7mPa·s	pH 11.8	比重 1.07	粘度 1.3mPa·s	pH 8.0

比重、粘度、pH は20 の値です。(1mPa·s = 1cPs)

液温とゲルタイムの関係(参考図)



20 ゲルタイム


7 ~ 11 秒

サンドゲルー軸圧縮強度

0.80 ~ 1.00 N/mm²
(8.0 ~ 10.0 kgf/cm²)

表記した一軸圧縮強度は、圧密した豊浦硅砂を使用した参考値です。

【参考】 予備試験の結果、標準のゲルタイムから外れている場合は下記の原因によると考えられます。



中結型

1. サンコーポールOSB3-Mの性状

外観	臭気	真比重
白色ないし無色透明フレーク状及び粉末結晶	僅かに芳香	1.94

真比重から水の使用量を計算により求めることはできません。

2. サンコーポールOSB3-Mの配合及び物性

配合(1バッチ400)


A液 200		B液 200	
JIS3号ケイ酸ナトリウム	140	サンコーポール OSB3-M	19kg
水	60	水	190.5

A、B液物性

A液			B液		
比重 1.28	粘度 11.7mPa·s	pH 11.8	比重 1.05	粘度 1.3mPa·s	pH 7.9

比重、粘度、pH は20 の値です。(1mPa·s = 1cPs)

液温とゲルタイムの関係(参考図)



20 ゲルタイム

3 ~ 5 分

サンドグレー軸圧縮強度

0.80 ~ 1.00 N/mm²
(8.0 ~ 10.0 kgf/cm²)

表記した一軸圧縮強度は、圧密した豊浦硅砂を使用した参考値です。

【参考】 予備試験の結果、標準のゲルタイムから外れている場合は下記の原因によると考えられます。

早くなる	← ゲルタイム →	遅くなる
悪い	水質	良い
多い	A液練り上がり量	少ない
少ない	A液JIS3号使用量	多い
少ない	B液練り上がり量	多い

長結型

1. サンコーポールOSB3-Lの性状

外観	臭気	真比重
白色ないし無色透明フレーク状及び粉末結晶	僅かに芳香	1.87

真比重から水の使用量を計算により求めることはできません。

2. サンコーポールOSB3-Lの配合及び物性

配合(1バッチ400)


A液 200		B液 200	
JIS3号ケイ酸ナトリウム	140	サンコーポール OSB3-L	15kg
水	60	水	191.8

A、B液物性

A液			B液		
比重 1.28	粘度 11.7mPa·s	pH 11.8	比重 1.03	粘度 1.3mPa·s	pH 7.7

比重、粘度、pH は20 の値です。(1mPa·s = 1cPs)

液温とゲルタイムの関係(参考図)




20 ゲルタイム
8 ~ 12 分

サンドグラー軸圧縮強度
0.65 ~ 0.80 N/mm ² (6.5 ~ 8.0 kgf/cm ²)

表記した一軸圧縮強度は、圧密した豊浦硅砂を使用した参考値です。

【参考】 予備試験の結果、標準のゲルタイムから外れている場合は下記の原因によると考えられます。



[参考資料]

用語	解説
水ガラス	水ガラスは、珪酸ナトリウム（珪酸ソーダ）の俗称で分子式は $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ で示される。 水ガラスはJIS K1408に規定されており、各種のものがあるが注入剤としては、3号水ガラス、グラウト用特殊水ガラスが用いられている。水ガラスは建築用のみならず石鹼や合成洗剤の助剤、食品類の乾燥剤、水道水不純物凝集剤の補助剤等として広く使用されている。
無機系注入剤	主剤および反応剤の中に無機化合物のみを含んだ注入剤をいう。反応剤には、無機塩、炭酸塩、及び重炭酸塩等がある。
有機系注入剤	主剤は水ガラスであるが、反応材の中に炭素の酸化物や金属の炭酸塩など、少数の簡単なもの以外のすべての炭素化合物を含む注入剤をいう。具体的には有機酸、エステル類、またはジアルデヒド類を含んだものがある。無機系薬液に比べて固結強度が大きい。また、注入に当たってはpH測定と過マンガン酸カリウム消費量測定が必要とされる。
サンドゲル	注入剤を砂に浸透させ、硬化させた固結物をいう。
ゲルタイム	注入剤が流動性を失い、粘性が急激に増加するまでの時間をいう。
劇毒物	劇毒物は、保険衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的に作られた毒物・劇物取締法（厚正法）に規定されている物質をいう。特に、注入工法では、「暫定指針 2 - 3 使用できる薬液」の中で、劇毒物を含むものは原則として使用してはならないことになっている。具体的には劇物は LD_{50} (経口マウス) 50mg/kg を超え 300mg/kg 以下のもの、毒物は LD_{50} (経口マウス) 50mg/kg 以下のものとなっている。
pH値	溶液中の水素イオン(H)濃度指数をいう。pH=7を中性とし、それより大きい範囲をアルカリ性であるといい、それより小さい範囲を酸性であるという。測定法には、比色法及び電位差測定法がある。
LD_{50}	LD_{50} （急性毒性）とは、安全度を推定する尺度の一つで、一般にラットの口を経て投与し、48時間以内の死亡率が50%になる重量(mg単位)を体重1kgあたりに換算して表したものを言います。 「水ガラス」の LD_{50} (経口マウス) は 1100mg/kg です。食塩の LD_{50} (経口マウス) は 3000mg/kg です。

引用書籍「正しい薬液注入工法 本質のわかる本」社団法人 日本グラウト協会編

Blank page with horizontal dashed lines for writing.



薬液注入剤

水ガラス系溶液型 無機

サンコーポール SW80 シリーズ
 サンコーポール SW3A シリーズ
 サンコーポール SV シリーズ

水ガラス系溶液型 有機

サンコーポール OSB シリーズ
 サンコーポール OSB3 シリーズ

水ガラス系懸濁型

サンコーポール SAM - 2
 サンコーポール 10 - L
 サンコーポール L シリーズ
 サンコーポール ソリッド

非水ガラス系懸濁型

サンコーハード AQ シリーズ

セメント・コンクリート関連商品

アンカーグラウト材用混和剤

GEL WHITE

セメント凝結促進剤

サンコーハード EH

水中不分離性セメント凝結促進剤

AQUA - MATE

セメント凝結遅延剤

サンコーノンゲル No.200

起泡剤・消泡剤

サンコーネオゾール
 サンコーポール AM

分散剤

サンコー減水剤

その他

粘性土用分散剤

スルーリー

ISO9001

当社は1998年に ISO9001 (国際品質保証規格) を、薬液注入剤及びコンクリート混和剤の分野に於いて国内で初めて認証取得したことにより、多数のお客様から高い評価をいただいております。

当社では、この認証された品質マネジメントシステムに則り、お客様から信頼される製品を提供させて頂いております。



お願い

製品カタログをよく読んでからご使用下さい。

三興コロイド化学(株)は常に開発、改良に取り組んでおります。

商品について御意見、御希望が御座いましたら弊社営業部まで御連絡下さい。

SANKO COLLOID CHEMICAL Co.,Ltd.

URL <http://www.sankocc.com>

TEL : 0568-21-0012 FAX : 0568-23-3553